

termolac®

PRODUKTDATENBLATT

Eigenschaft/Prüfung	termolac®
Art des Pulvers	Hochwertiges Poliester, geeignet für Anwendung im Außenbereich
Aussehen der Oberfläche	Keine sichtbaren Fehler aus 3 mtr Entfernung
Glanzgrad 60° ISO 2813 + ECCA T2	0 – 30 ±5 31 - 70±5 71 - 100±10
Schichtdicke: ISO 2360, ECCA T1	70±10µ
Haftfähigkeit: ISO2409, ECCA T6	GT0
Durezza Buchholz: ISO 2815, ECCA T12	90
Tiefziehen: ISO 1520	6 – 12 mm (*)
Kantfähigkeit (Biegeradius)	Biegeradius gleich 1 = 1T (*)
Kugelschlagtest (ohne Aufreißen): ECCA T5	10 Nm
Widerstand gegen Korrosion: ISO 9227 (Salzsprühtest)	1000 Stunden ohne Korrosion
Qualitätszeugnis	Qualicoil® (auf Wunsch zu jeder Lieferung)
Feuerfestigkeit: NF EN 13501-1	A2

(*) in Abhängigkeit von Zustand und Dicke des Metalls