

Miracol 6360 Universal

Colle à bois universelle hautement résistante à l'humidité D3



Domaines d'application

Pour tous les bois usuels, matériaux dérivés du bois ainsi que panneaux stratifiés et panneaux en bois. Pour collages à froid et à chaud, des joints rainés-crêtés des parquets, de montage, des corps et joints, travaux de placage de qualité supérieure, collages de grandes surfaces, tenon-mortaise. Pour un usage à l'intérieur. Indiquée pour la haute fréquence.

Remplit les conditions eco 1 – Très approprié pour Minergie-ECO. Correspond à la 1ère priorité des ecoCFC.

Données du produit

Composition

dispersion d'acétate de polyvinyle (PVAc)

Forme de livraison

liquide

Couleur

blanc

Valeur pH

env. 5

Viscosité

env. 8 000 mPa·s (Brookfield +23 °C / 20 rpm)

Teneur en corps solide

env. 46,5 %

Résistance au gel

À protéger du gel. Laisser dégeler la colle durcie par le froid dans une pièce à bonne température (+20 °C), puis bien remuer.

Dilution

à l'eau

Données du produit (suite)

Emballage

9 flacons de 750 g	No article
bidon 5 kg	1002.6360.61
jerrycan 10 kg	1002.6360.02
jerrycan 20 kg	1002.6360.07
bidon 30 kg	1002.6360.09
bidon 30 kg	1002.6360.06
tonneau 120 kg	1002.6360.10
IBC, container 1 100 kg	1002.6360.20

Accessoires

Robinet Kaltex	No article
(s'adapte sur contenants de 20 kg et 30 kg)	9506.9902.01
Robinet Kaltex avec adaptateur	9506.9902.04
(s'adapte sur jerrycan 10 kg et 20 kg)	
Adaptateur	9506.9902.05
pour jerrycan 10 kg et 20 kg (sans robinet Kaltex)	

Merci de consulter les fiches techniques des accessoires.

Données de traitement

Température d'application

+10 °C à +30 °C

Application

Sur une face ; sur les deux pour les bois durs et les collages tenon-mortaise.

Consommation

120 à 200 g/m²

Temps ouvert

jusqu'à 8 minutes

Temps d'attente avant assemblage

jusqu'à 7 minutes

Temps d'attente total

jusqu'à 15 minutes

Force de pression

au minimum 0.25 N/mm² (2.5 kg/cm²)

Temps de pression

+20 °C	au min. 10 minutes
+35 °C	5 à 8 minutes
+80 °C	1,5 à 2 minutes

Traitement ultérieur

après 1 à 10 heures selon la construction et les conditions de travail.



Miracol 6360 Universal

Conditions d'application

Prétraitement des surfaces à encoller

Le support doit être plan, propre, exempt de poussière et de graisse.

Humidité du bois

6 à 12 %

Changement de couleur

Au contact du fer, les bois riches en tannin peuvent devenir plus foncés.

Nettoyage

À l'eau tiède, tant que la colle n'a pas pris.

Caractéristiques du joint de colle

Résistance à la chaleur

+50 °C à +55 °C (EN 14292)

Résistance à l'eau

EN 204-D3

Conditions d'essai

Toutes les données sur la colle se basent sur des tests effectués à +23 °C, humidité relative de l'air 50 % et humidité du bois 10 à 12 % après un temps de durcissement de 7 jours.

Sécurité et environnement

Mesures de précaution

Vous trouverez toutes les informations à propos de la sécurité et de l'élimination de ce produit dans la fiche de données de sécurité.

Stockage

Dans des récipients d'origine hermétiquement clos, dans un endroit sec de +15 °C à +25 °C. Protéger du gel. Remuer avant emploi. Veuillez observer la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

Lieu du donneur d'information

Notre service technique se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.

Date d'établissement

25.11.21 - remplace toutes les éditions précédentes

Remarques

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.