

## Mirapur 9595 Turbo

2K PUR Kleb- und Reparaturmasse für innen- und aussen



### Anwendungsbereich

Ein echter Problemlöser beim Ausfüllen und Reparieren von z.B. ausgefranzten Bohrlöchern, beim Kleben verschiedenster Materialien in wenigen Minuten, sowie beim Verankern von Befestigungselementen. Speziell geeignet für Hettinject-Klebedübel zur Befestigung von Beschlägen und Verbindungselementen in Leichtbau- und Wabenplatten. Schrauben können ohne vorbohren mehrmals ein- und ausgedreht werden, ohne dass der Klebstoff ausfranst. Füllt und repariert ausgefranzte Bohrlöcher und dient als Reparaturmasse für Holzwerkstoffe.

#### Spezielle Eigenschaften:

Dank Statikmischdüse einfach in der Handhabung, extrem schnelle Durchhärtung (2-3 Minuten), leicht expandierend, fugenfüllend, schleif- und überlackierbar.

### Produktdaten

#### Zusammensetzung:

Polyurethan-Präpolymer

#### Farbe:

Beige

#### Viskosität:

Zähflüssig

#### Gebinde

25 ml Zwillingsspritze  
inkl. 3 Statikmischdüsen

#### Zubehör:

Mischdüse zu 9595/ 2014	8110.9906.21
Reiniger 9797, Flasche à 1Liter	2423.9797.04
Reiniger 9797, Kanister à 5 Liter	2423.9797.05

#### Art-Nr.:

1505.9595.18

Beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter des Zubehörs.

### Verarbeitungsdaten

#### Verarbeitungstemperatur:

+10 bis +30 °C

#### Auftragsart:

Punkt- oder strangförmig

#### Verarbeitung:

Verschlusskappe entfernen, Statikmischdüse aufschrauben, vor der Anwendung ca. 2 cm ausdrücken, damit die zwei Komponenten gut vermischt sind.

**Kleben:** Nach Klebstoffauftrag Teile innerhalb von max. 1 Minute fügen und bis zum Abbinden wenige Minuten pressen.

**Füllen/Reparieren:** Die zu reparierende Stelle ausfüllen und nach 2-3 Minuten weiterbearbeiten.

#### Aushärtungszeit:

Ca. 5 Minuten (+23 °C / 55 % RLF)

### Verarbeitungshinweise

#### Vorbereitung Klebeflächen:

Die Klebeflächen müssen eben, sauber, staubfrei und fettfrei sein.

#### Verklebung Aluminium:

Nur auf chemisch vorbehandelten oder lackierten Oberflächen (eloxiert, phosphatiert, chromatiert) nicht auf Rohaluminium.

#### Holzfeuchtigkeit:

6 bis 12 %

#### Reinigung:

Auftragsgeräte vor der Aushärtung des Klebstoffes mit Reiniger 9797. Mechanische Entfernung im abgebundenen Zustand.

### Eigenschaften der Klebstoff-Fuge

#### Temperaturbeständigkeit:

-40 bis +80 °C

#### Wärmebeständigkeit:

>5 N/mm<sup>2</sup> (EN 14257, WATT 91)

#### Wasserbeständigkeit:

EN 204-D4

# Mirapur 9595 Turbo

## **Sicherheitshinweise**

---

### **Schutzmassnahmen:**

Schutzmassnahmen Alle Informationen zu Sicherheit und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

## **Lagerung**

---

In dicht verschlossenen Originalgebinden bei +15 bis +25 °C trocken lagern. Vor Frost schützen. Beachten Sie das auf dem Gebinde aufgedruckte Verbrauchsdatum.

## **Auskunftgebende Stelle**

---

Für anwendungstechnische Fragen steht Ihnen unser Beratungsdienst gerne zur Verfügung.

## **Erstelldatum**

---

08.04.2022 - ersetzt alle früheren Ausgaben

### **Anmerkung**

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.