

LEAKSTOP

Spezielle Bandage für in Notfälle dringenden Reparaturen von durchbohrten Röhren.



BESCHREIBUNG

LEAKSTOP ist eine spezielle Bandage mit verstärkten Fiber die für Not- und schnelle Reparaturen von leckenden Röhre geeignet sind.

Die Bandage soll ins Wasser eingetaucht und auf den zum reparierenden Rohr appliziert werden; verhärtet sich innerhalb von 30 Minuten so dass nach dieser Zeit die Anlage wieder in Gang gesetzt werden kann. Die Applizierung ist extrem Schnell und verkürzt die Anlagestillstandzeiten und setzt die Kosten für Reparatur und Anlagestillstand herab.

LEAKSTOP kann auf jeder Material appliziert werden da seine Wirkung durch Innendruck erreicht wird. Das Produkt ist für all die Firmen besonders geeignet wo es die Aufrechthaltung der normalen oder der hydraulischen Anlagen durchgeführt wird.

VORTEILE

- **Schnelle Reparatur von durchbohrten Rohre aus irgendwelches Material**
- **Zeit und Kosten Ersparung**
- **Anlagestillstandzeit wird vermindert oder sogar total beseitigt.**
- **Einzige anwendbare Lösung im Fall von Kurven, Anschlüsse oder in sehr engen Räume**
- **Einfache Anwendung, benötigt keine besondere Erklärung.**
- **Kann auch Unterwasser verwendet werden.**

VORTEILE

- **Applizierung bis 30 bar (ergibt eine Dicke auf des Rohrradius von 25mm)**
- **Anwendungstemperatur bis 270°C mit einem max. Druck von 3-4 bar.**
- **Die Applizierung auf Wasserröhre mit niedrigem Druck kann ohne die in Stillstandsetzung der Anlage stattfinden.**
- **Besonders für Dampf- und Heizröhre geeignet.**

ANWENDUNG

- Reparatur von Röhre, Anschlüsse und Kurven aus irgendwelches Material in mehrere Bereichen so wie: Nahrung, Pharmazeutisches, Papier, Chemische und Petrolchemisches Industrie.
- LEAKSTOP ist auch in den Schiffsbereich so wie in all den Industrien wo es Röhre gibt anwendbar
- LEAKSTOP kann nicht in direkten Kontakt mit den Nahrungsmitteln kommen.
- Einweghandschuhe

GEGEN KORROSION WIEDERSTAENDIG

Aceton, MEK, Ammoniak, Schwefelsäure (30%), Äthylalkohol, Gasöl, Benzin, Acido Chlorwasserstoffsäure, Äthylen, Glicoli, hydraulisches Öle, Toluol, Erdöl, Alcoli, Varsolt

ANWENDUNGSHINWEIS

- Die Ebene 50 mm Vor und Nach dem Loch oder Riss durch Schleifen, Reibpapier oder ABRABLOCK (cod. TA6803) reinigen.
- Die Bandage ins Wasser (Temperatur 20-25 °C) für ca 15-20 Sekunden eintauchen
- Das Rohr mit Bandage umhüllen indem man die mindestens 8 Drehungen um das Rohr herum machen lässt, wo die stärkste Dicke auf das Loch positioniert sei.
- Die unterschiedlichen Schichten einer übereinander legen sodass höchsten ein 10% von der unteren Schicht aufgedeckt bleibe
- Am Ende der Applizierung soll man die Oberfläche schleifen in dem man einen Druck auf die Bandage mit der Hand übt.
- Die Bandage reagieren lassen bis wann sie sich verhärtet hat. (höchstens 30 Minuten lang)
- Die Anlage wieder in Ansatz bringen.
- Abhängig von Rohrdurchmessern oder Wasserdruck kann man eine zweite Bandage applizieren

TECHNISCHEN MERKMALEN

Tragfähigkeit)	Dehung	Härte in Shore D
300 Kg/cm ² (ASTM D 638)	10% (ASTM D 693)	60 (ASTM 2240)

VERPACKUNGEN

KODE
TC4101
Bandage 50 x1.800 mm.

Note : Wann die Verpackung geöffnet wird soll man die ganze Bandage verwenden

Lagerung : in einem frischem (max + 20°C) und trockenen Raum lagern

Dauer : wenn in richtigerweise gelagert hat das Produkt eine Dauer von mindesten 18 Monaten