

Sika® Aktivator PRO

Attivatore per vetri per incollaggio senza primer nero - per tutte le stagioni

Dati Tecnici di Prodotto

Base chimica	promotore di adesione a base solvente	
Colore (CQP ¹⁾ 001-1)	chiaro	
Densità (CQP 006-3 / ISO 2811-1)	0,74 kg/l circa	
Viscosità ²⁾ (CQP 029-3 / ISO 3219)	2 mPas circa	
Flash point (CQP 007-1 / ISO 13736)	+4°C	
Temperatura di applicazione	da -10°C a +45°C	
Metodo di applicazione	"wipe on"	
Consumo	50 ml/m ² circa	
Tempo di asciugatura (-10°C - +45°C)	minimo	3 minuti
	massimo	8 ore
Stoccaggio	stoccare nei contenitori sigillati in ambiente fresco e asciutto	
Stabilità	9 mesi	

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure²⁾ 23°C / 50% u.r.

Descrizione

Sika® Aktivator PRO è un sistema unico di pretrattamento per la sostituzione di vetri auto, specificamente formulato per garantire adesione sui substrati tipici dell'industria AGR (Automotive Glass Replacement).

Sika® Aktivator PRO permette un processo costante durante tutto l'anno, senza speciali requisiti per le condizioni invernali. Con una singola azione di pulizia si semplifica il processo di lavoro, si incrementa la produttività e si ottiene una migliore qualità del lavoro – incrementandone inoltre la sicurezza.

L'ampio campo di temperature di applicazione in combinazione con il breve tempo di asciugatura lo rendono un prodotto per tutto l'anno, ideale per applicazioni in officina o in servizio mobile.

Sika® Aktivator PRO è prodotto in accordo ai sistemi di assicurazione qualità ISO 9001 / 14001 e al programma responsible care.

Campi di applicazione

Sika® Aktivator PRO è stato specificamente formulato per il settore della sostituzione vetri auto.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da installatori vetro professionali. Nel caso fosse utilizzato per applicazioni diverse dalla sostituzione vetri auto, è necessaria l'esecuzione di prove preliminari prima dell'uso.

Questo prodotto è dedicato all'uso da parte di utenti professionali. Per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali sono necessarie prove preliminari con materiale originale rispettando le direttive della messa in opera.

Verarbeitungshinweise

Inumidire un panno o un panno carta pulito, asciutto e che non sfilacci con Sika® Aktivator PRO e passare le superfici da pulire. Applicare Sika® Aktivator PRO con moderazione, una sola volta e senza eseguire la rimozione con processo wipe-off.

La temperatura ideale di applicazione e delle superfici è compresa tra i -10°C e i +45°C.

Un'esposizione prolungata all'umidità atmosferica può causare l'inefficacia di Sika® Aktivator PRO. Sika® Aktivator PRO dovrebbe essere utilizzato entro un mese dall'apertura della confezione.

Trascorso questo tempo, o nel caso Sika® Aktivator PRO sia diventato opaco invece che chiaro, il prodotto deve essere scartato.

Richiudere ermeticamente il contenitore immediatamente dopo l'uso.



Nota Importante

Scartare ogni confezione nella quale Sika® Aktivator PRO sia diventato opaco invece che chiaro. Sika® Aktivator non può essere utilizzato per rimuovere o rifinire prodotti poliuretanici Sikaflex® non polimerizzati.

Altre informazioni

Copie delle seguenti pubblicazioni sono disponibili a richiesta:

- Schede di sicurezza

Confezioni

Flacone	250 ml 1 l
---------	---------------

Valori

Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Importante

Per informazioni e consigli sulla utilizzazione, manipolazione, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti chimici si raccomanda di consultare la relativa scheda di sicurezza, dove sono riportati tutti i dati necessari dal punto di vista fisico, ecologico, tossicologico ed ogni altra informazione inerente la sicurezza.

Indicazioni giuridiche

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika.

In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Ulteriori informazioni disponibili su:
www.sika.ch
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Svizzera
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 64

Consulenza tecnica
0800 81 40 40
Ordinazioni
0800 82 40 40

