

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

DA-Schiuma per casseri

SCHIUMA ESPANDENTE SIGILLANTE, MONOCOMPONENTE, APPLICATA A PISTOLA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Schiuma poliuretana monocomponente a indurimento rapido, molto espandente, per la sigillatura temporanea di casseri edili.

IMPIEGO

Per la sigillatura temporanea di giunti di cassature.

VANTAGGI

- Monocomponente
- Applicazione semplice con pistola
- Buona applicazione a basse temperature (+5 °C)
- Fortemente espandente, resa elevata
- Indurimento rapido
- Privo di CFC

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Poliuretano monocomponente igroindurente		
Imballaggi	Bomboletta:	750 ml	
	Cartone:	12 bombolette	
Colore	Grigio chiaro		
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione Le bombolette iniziate vanno utilizzate entro 4 settimane.		
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzino tra +5 °C e +25 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo. Conservare le bombolette in posizione verticale!		
Densità	~ 20 kg/m ³		

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza alla compressione	~ 4 N/cm ²	(10 % di deformazione)	(ISO 844)
Resistenza a trazione	~ 8 N/cm ²		(ISO 1926)
Resistenza al taglio	~ 4 N/mm ²		(ISO 1922)
Assorbimento di acqua	< 1 % del volume	(Superficie di taglio)	(DIN EN 12087)
Conduttività termica	~ 0.04 W/mK		(EN 12667)
Temperatura d'uso	Min. -40 °C, mass. +80 °C	(Brevi esposizioni fino a +100 °C)	

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Resa	Fino a 50 l La quantità di schiuma estrusa può essere controllata tramite il grilletto o la vite di regolazione della pistola.	
Temperatura dell'aria	Ottimale:	Min. +18 °C, mass. +25 °C
	Ammessa:	Min. +5 °C, mass. +35 °C
Umidità relativa dell'aria	Min. 30 %, mass. 95 %	
Temperatura del sottofondo	Ottimale:	Min. +18 °C, mass. +25 °C
	Ammessa:	Min. +5 °C, mass. +35 °C
Tempo di taglio	Un cordone di schiuma espansa di 20 mm può essere tagliato dopo ca. 20 minuti (+23 °C, 50 % um. rel.). La polimerizzazione completa è raggiunta dopo 12 ore (+23 °C, 50 % um. rel.).	
Secco al tatto	~ 9 minuti	(+23 °C, 50 % um. rel.)

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

Per la messa in opera di DA-Schiuma per casseri osservare le direttive edilizie generali.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il substrato deve essere pulito, asciutto o umido opaco, piano, privo di oli, grassi, polvere e parti in distacco. Rimuovere le vernici, il lattime e qualsiasi parte incoerente.

DA-Schiuma per casseri aderisce senza primer e/o attivatore.

Prima della messa in opera inumidire bene il substrato con acqua pulita, così da garantire l'indurimento corretto della schiuma ed evitare che si espanda ulteriormente in un secondo tempo.

ATTREZZI / APPLICAZIONE

Prima dell'uso o dopo interruzioni prolungate, agitare bene DA-Schiuma per casseri scuotendo la bomboletta per ca. 20 secondi. Avvitare saldamente la bomboletta alla pistola.

Il deflusso può essere controllato tramite la pressione sul grilletto o la vite di regolazione della pistola.

Colmare i giunti più profondi procedendo a strati.

Rispettare il tempo di essiccamento per assicurare un'espansione sufficiente della schiuma e il suo indurimento completo. In caso di applicazione in più strati, spruzzare con acqua la superficie tra ogni strato.

Fissare provvisoriamente tutti gli elementi fino all'indurimento completo della schiuma.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire tutti gli attrezzi con Cleaner immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

ALTRE OSSERVAZIONI

DA-Schiuma per casseri va utilizzato con una temperatura minima di +10 °C.

Per una buona qualità della schiuma, la temperatura della bomboletta non dovrebbe scostarsi per oltre 10 °C dalla temperatura ambiente.

Per un indurimento ottimale della schiuma, assicurare un apporto sufficiente di umidità.

Un'umidità insufficiente durante la messa in opera può causare un'ulteriore espansione indesiderata.

Non applicare su polietilene (PE), polipropilene (PP), politetrafluoroetilene (PTFE/teflon), silicone o altri agenti separatori.

Non colmare completamente le cavità, poiché inducendo la schiuma si espande.

DA-Schiuma per casseri non è stabile agli UV.

DA-Schiuma per casseri non è adatto per realizzare impermeabilizzazioni permanenti contro l'acqua.

Importante

Proteggere dai raggi solari diretti e da temperature superiori a +50 °C (rischio di esplosione!).

Il prodotto è altamente infiammabile: Utilizzare soltanto in ambienti ben arieggiati!

Osservare le avvertenze e i dati tecnici stampati sull'imballaggio.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
DA-Schiuma per casseri
Settembre 2018, Versione 01.02
020514060002000011

DA-Schiumapercasseri-it-CH-(09-2018)-1-2.pdf