

Sika BlackSeal® BT

Sigillante e adesivo a base di gomma butilica

Descrizione del prodotto

Sika BlackSeal® BT è un sigillante e adesivo monocomponente a base di gomma butilica, con una buona adesione sulla maggior parte dei materiali da copertura come bitume, asfalto, cartone catramato, metallo e legno.

Impiego

Sika BlackSeal® BT si addice ai seguenti impieghi:

- sigillatura di giunti di raccordo con comignoli, lucernari ecc.
- riempimento e sigillatura di crepe e fessure durante i lavori di copertura
- incollaggi e riparazioni su tetti e grondaie
- posizionamento di tegole, ardesia e profilati su coperture
- sigillatura di giunti su grondaie e pluviali
- fissaggio di cartone catramato distaccato

Vantaggi

- Aderisce su molteplici sottofondi come calcestruzzo, cartone catramato, piombo, zinco, acciaio, muratura ecc.
- Non richiede primer
- Pronto all'uso, utilizzo facile
- Applicabile su superfici umide
- Elevata adesione grazie agli speciali additivi polimerici
- Alto contenuto solido, eccellente capacità di riempimento senza ritiro
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici

Prove

ISO 11600 F 7.5 P

Caratteristiche del prodotto

Genere

Colore

Nero

Imballaggi

Cartuccia da: 300 ml (540 g) in cartoni da 12 pezzi
Fornitura in pallet: 100 x 12 cartucce

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio / Conservazione

Negli imballaggi originali integri immagazzinati a temperature tra +10 °C e +25 °C: 24 mesi dalla data di produzione. Conservare al fresco e all'asciutto. Proteggere dalla luce diretta del sole.

Dati tecnici

Base chimica

Gomma butilica



Densità	1.8 kg/l
Formazione di pellicola	15 – 60 minuti, secondo lo spessore, la temperatura e l'umidità
Amplitudine di movimento totale ammissibile	7.5%
Contenuto usuale di sostanza solida	85%
Consistenza	< 3 mm
Temperatura d'uso	Tra -15 °C e +75 °C (calore secco)
Indicazioni sulla messa in opera	
Natura del sottofondo	Liscio, pulito, privo di polvere, lattime, parti incoerenti, oli e grasso. Il cemento o la malta di nuova realizzazione va lasciato asciugare e stagionare per un tempo adeguato.
Condizioni di messa in opera / Limiti	
Temperatura del sottofondo	Min. +2 °C, mass. +40 °C A basse temperature l'applicazione del prodotto risulta più difficoltosa.
Temperatura dell'aria	Min. +2 °C, mass. +40 °C A basse temperature l'applicazione del prodotto risulta più difficoltosa.
Istruzioni per la messa in opera	
Messa in opera / Attrezzi di messa in opera	<p>Per una maggiore precisione della sigillatura, delimitare i bordi del giunto con del nastro adesivo. Rimuovere il nastro prima che il sigillante inizi a indurire.</p> <p>Applicare il sigillante con una pistola manuale o ad aria compressa evitando di includere aria.</p> <p>Per garantire un'adesione ottimale, lisciare sempre il sigillante con una spatola o un legno superficialmente trattati con olio di lino o acquaragia.</p> <p>Se necessario, lisciare superficialmente il prodotto con acqua pulita alla quale è stata aggiunta una spruzzata di detergente sintetico.</p> <p>Per giunti di sovrapposizioni, applicare un quantitativo di sigillante sufficiente a colmare l'intercapedine e unire a pressione le due superfici finché il sigillante è appiccicoso, lasciando comunque uno spessore minimo di sigillante di 2 mm.</p> <p>Se utilizzato come adesivo, unire le superfici e successivamente separarle per ca. 10 minuti finché il sigillante diventa appiccicoso. Quindi unire esercitando una pressione omogenea.</p>
Pulizia degli attrezzi	Pulire tutte le attrezzature con Sika® Colma Pulitura, trementina o acquaragia immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
Altre osservazioni	<p>Non adatto per giunti sommersi.</p> <p>Non utilizzare su vetro o PVC plastificato.</p> <p>Non utilizzare in ambienti interni.</p> <p>Sulle superfici esposte alla luce diretta del sole possono formarsi leggere cavillature, anche se il sigillante nella sua massa rimane flessibile.</p>
Valori di misurazione	Tutti i dati tecnici contenuti nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto si basano su prove di laboratorio. Circostanze indipendenti dalla nostra volontà possono comportare deviazioni dai valori effettivi.

Dati specifici al paese

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto sono valide per il relativo prodotto fornito in Svizzera da Sika Schweiz AG. Le indicazioni in altri paesi possono divergere dalle indicazioni riportate nella presente scheda del prodotto. All'estero, vogliate consultare la scheda dati locale sulle caratteristiche del prodotto.

Indicazioni importanti sulla sicurezza

Per indicazioni dettagliate, vogliate consultare la scheda dei dati di sicurezza attuale pubblicata su www.sika.ch.

Note legali

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto e in particolare le istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali. I prodotti vanno messi in opera in condizioni normali, fermo restando che gli stessi siano adeguatamente immagazzinati, movimentati e utilizzati, osservando le raccomandazioni di Sika. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità - qualunque sia la natura del rapporto giuridico - può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati sulle caratteristiche del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederci.



Sika Schweiz AG
Casella postale
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo

Telefono 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

