

Sika® Colma-Cleaner

Propriétés physiques

Base chimique	Mélange de solvants
Couleur (CQP ¹ 001-1)	Incolore, transparent
Densité (CQP 006-3 / ISO 2811-1)	0.85 kg/l environ
Viscosité (CQP 029-3 / ISO 3219)	1 mPas environ
Point éclair (CQP007-1 / ISO 13736)	14 °C
Température d'application	5 °C – 35 °C
Méthode d'application	Nettoyer à l'aide d'un chiffon/papier absorbant
Consommation	50 ml/m ²
Temps de séchage ^{2/3}	minimum 15 minutes maximum 24 heures
Stockage	Stocker dans l'emballage fermé, dans un endroit frais et sec
Durée de conservation	24 mois

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

²⁾ 23 °C / 50 % h.r.

³⁾ Les conditions d'application et la température ont une influence sur le temps de séchage.

Industry

Description

Sika® Colma-Cleaner est un solvant servant au nettoyage préliminaire des surfaces à traiter et au nettoyage des outils.

Sika® Colma-Cleaner est fabriqué suivant les règles d'assurance qualité ISO 9001 / 14001 et le programme Responsible Care.

Domaines d'application

Pour enlever les huiles de laminage et d'emboutissage et autres salissures. Pour le nettoyage préliminaire de métaux légers, acier, acier inox, UP-GRP, caoutchouc.

Sika® Colma-Cleaner ne doit pas être utilisé sur les supports absorbants (matières synthétiques et laques).

Ce produit est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés. Au cas où ce produit serait utilisé à d'autres fins que le remplacement de vitrage, il est impératif d'effectuer des tests avec les matériaux originaux sous les conditions du moment.

Méthode d'application

Imbiber un chiffon propre ou un papier absorbant de Sika® Colma-Cleaner et nettoyer les surfaces à traiter ou à coller. Si nécessaire, appliquer ensuite l'agent de traitement préliminaire Sika®.

Refermer soigneusement le flacon immédiatement après usage. Sika® Colma-Cleaner ne doit pas être utilisé sur des supports délicats ou des peintures fraîches.



Important

Ne plus utiliser Sika® Colma-Cleaner si le produit est devenu opaque.

Autres informations

Les documents suivants sont disponibles sur simple demande:

- Fiche de Données et de Sécurité
- Guides des préparations de surface Sika

Conditionnement

Boîte	1 l
	5 l
	16 l

Valeurs mesurées

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

Directives relatives à la sécurité

Pour plus d'informations relatives au transport, à la manipulation, à l'entreposage et à l'élimination, consulter la Fiche de Données de Sécurité actuellement en vigueur contenant les principales données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

Renseignements juridiques

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Autres informations voir:

www.sika.ch
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Suisse
Tél. +41 44 436 40 40
Fax +41 44 436 45 64

Conseils techniques
0800 81 40 40
Passation des commandes
0800 82 40 40

