


## Coltogum® Dichtmasse – Feuerfest 1500°C

### Produkteart

Die gebrauchsfertige, feuerfeste und nicht brennbare Einkomponente Dichtungsmasse auf Basis Silikat, ohne Asbest, erfüllt die Anforderungen für die VKF - Klassifizierung 6,3 resp. EN-Klassierung A1 "nicht brennbar/schwache Qualmbildung".

### Eigenschaften

- nicht brennbar
- nicht elastisch
- bis 1500°C
- VKF-geprüft



Nicht Elastisch



Innen



Nicht über-  
streichbar



### Technische Daten

- Vernetzungssystem: Silikat
- Spez. Gewicht: 2,05
- pH: alkalisch 11,5 - 12,5
- Trocknung: ca. 48 h
- Durchhärtengeschwindigkeit und Hautbildung sind stark abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Temperaturbeständigkeit: bis + 1500°C
- Verarbeitungstemperatur: mindestens +5°C

### Anwendung

Coltogum® Feuerfest ist optimal für den Einsatz von Brandschutz-Bauteilen in Gebäuden und Tunnelbau u. a. für Bauteile, die nicht brennbar sein müssen, Grundlage für Brandschutz-Bauteile sowie für Montage und Zusammenfügen von Schamottsteinen, Montage von feuerfesten Ziegeln in Feuerstätten, Reparatur von Rissen in Feuerstätten und Montage von Schornstein, etc. geeignet. Nur auf mineralischen Untergründen anwenden.

### Verarbeitung

Nur auf sauberen, fettfreien und trockenen Oberflächen applizieren. Die Verarbeitung kann bei Temperaturen bis zu + 5°C durchgeführt werden. Die Maueruntergründe sind mit einer Metallbürste sauber zu reinigen und zu entstauben. Trocknet langsam an der Luft. Während dieser Lufttrocknungszeit vor Witterungseinflüssen schützen und abdecken. Nach 48 Stunden Trocknungszeit ( an der Luft ) kann die Temperatur langsam bis auf 200°C erhöht werden, so dass die Coltogum® Dichtmasse aushärtet. Coltogum® Feuerfest ist Asbestfrei.

### Verbrauch/Dosierung

Der Materialverbrauch richtet sich nach der Dimension der Fuge.

- Unter 10 mm: Fugenbreite zu Fugentiefe ca. 1:1  
(nicht geeignet für Bewegungsfugen)
- Über 10 mm: Fugenbreite zu Fugentiefe ca. 2:1

Berechnungsformel: Fugenbreite (mm) x Fugentiefe (mm) = ca. ml/lm.

## Coltogum<sup>®</sup> Dichtmasse – Feuerfest 1500°C

|                               |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagerung</b>               | Originalverpackt mind. verwendbar bis = siehe Aufdruck.<br>Kühl und trocken lagern.<br>Angebrochene Kartuschen innerhalb eines Monats verarbeiten. |
| <b>Gebindegrössen</b>         | Kartuschen à 310 ml, 12 Stück pro Karton.<br>Weitere Grössen auf Anfrage oder ersichtlich im Katalog.                                              |
| <b>Farben</b>                 | anthrazit<br>(Aktuelle Farben und Artikel-Nummern finden Sie im Katalog oder in der Preisliste.)                                                   |
| <b>Empfohlene Hilfsmittel</b> | Coltogum <sup>®</sup> Glättspachtel, Coltogum <sup>®</sup> Auspresspistole<br>(z.B. Stabil), Abdeckband, Cutter, Reiniger.                         |
| <b>Sicherheit</b>             | Hinweise entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt, zu beziehen unter <a href="http://www.coltogum.ch">www.coltogum.ch</a> .               |

**Haftungsausschluss:** Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.